ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Пропитка для древесины 3в1 CERTA

Общие положения: для защитно-декоративного покрытия поверхностей из разных пород древесины, фанеры, древесно-стружечных плит, шпона, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Является самостоятельным финишным покрытием (многослойное нанесение). При смешивании составов разных цветов можно регулировать оттенки и их интенсивность. Биоциды и льняное масло в составе пропитки глубоко проникают в структуру дерева, и эффективно защищают от гниения и плесени. Лак с восковыми добавками и УФ-фильтрами уплотняет поверхностный слой, придает эффект ценных пород древесины. Базовые цвета: бесцветный, белый, европейский дуб, палисандр, махагон, сосна, серый, темно-серый.

Требования к окрашиваемой поверхности: Сухая, чистая, обеспыленная поверхность. При необходимости поверхности циклюют, шлифуют. Шлифовку деревянной поверхности рекомендуется производить по длине волокон. Поверхность ранее окрашенную предварительно очищают от старой краски; ранее обработанную деревозащитными составами или олифой моют и очищают жесткой щеткой.

Подготовка материала: Гарантийный срок хранения – 24 мес со дня изготовления, в невскрытой таре изготовителя. Транспортировку осуществлять по ГОСТ 9980.5. Перед применением тщательно перемешать, разбавление не требуется. В случае хранения при отрицательных температурах рекомендуется перед окрасочными работами состав довести до комнатной температуры.

Нанесение и сушка материала: Наносить кистью, валиком, возможно распылением и окунаем, при температуре от +5°C до +40°C. Для достижения максимального защитно-декоративного эффекта при использовании на наружных поверхностях наносить не менее 2х слоев. Расход на 1 слой составляет 1л/15-17м² в зависимости от типа древесины. Межслойная сушка 12 часов. Полное высыхание 24 часа при температуре 18-20°C.

Транспортирование: Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +40°C в герметично закрытой таре, вдали от приборов отопления, пищевых продуктов, в местах недоступных для детей, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. **Беречь от огня!**

Требования безопасности: Не нагревать! При проведении внутренних окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук и органов дыхания применять средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания на кожу и слизистые глаз. В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, тонко распыленной водой.