

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ  
ЭМАЛИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ «CERTA-PLAST»/«ЦЕРТА-ПЛАСТ»  
с отвердителем  
Общие положения**

Для антикоррозионной защиты и высокодекоративной отделки металлических, кованых и литых изделий в различных цветовых решениях, для долговременной защиты от промышленной атмосферной коррозии в условиях умеренного и холодного климата. Эмаль поставляется в комплекте с CERTA PROFESSIONAL отвердителем №1 (далее отвердитель).

Фасовка ЛКМ, кг		Технические характеристики		Стойкость к действию			
Эмаль Церта-Пласт	Отвердитель Церта	Адгезия / Стойкость к удару	Твердость по карандашу	Воды	Минер масла	бензина	сольвент
10	0,1	1/40	Увеличение в 2 раза	+	+	-	-
10	0,225	1/50	Увеличение в 2,5 раза	+	+	+	+

**Требования к окрашиваемой поверхности**

Поверхность перед окраской должна быть сухой и чистая, без следов коррозии, без заусенцев и острых кромок радиусом менее 2 мм, остатков флюса – не оставлять следов при проведении белой х/б тканью. Степень подготовки Sa 2 ½ (по ISO 8501-1:). Обезжиривать растворителями о-ксилол, толуол. Запрещается обезжиривать уайт-спиритом, бензином, сольвентом! Рекомендуемая шероховатость поверхности:

Сегмент	Группа шероховатости	Номинальное значение, мкм	Корректирующая величина, мкм	Температура эксплуатации покрытия, °С
<S1	Очень тонкая	до 25	3	до 150°С
S1- <S2)	Тонкая	25-40	5	

Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы.

**Подготовка материала и хранение**

Эмаль должна храниться в герметичной таре, вне прямого воздействия солнечных лучей и влаги, при температуре от 0°С до +40°С. Гарантийный срок годности – 1 год со дня изготовления. Перед нанесением компоненты эмали тщательно перемешиваются в таре завода-изготовителя. Эмаль и отвердитель поставляются в количестве, соответствующем их соотношению. При тщательном перемешивании отвердитель вводится в эмаль соответственно комплекту поставки. В случае расходования части отвердителя после вскрытия тары его необходимо перелить в герметично закрывающуюся емкость по объёму максимального её заполнения. Тара с отвердителем вскрывается только перед моментом введения его в эмаль. После введения отвердителя эмаль тщательно перемешать. Для разбавления использовать толуол, о-ксилол, растворитель CERTACOR R. Жизнеспособность готовой эмали с введенным отвердителем 8 часов. При перерывах в работе эмаль хранят в герметично закрытой таре, перед возобновлением работ тщательно перемешивают. Температура эмали должна быть близка к температуре окрашиваемой поверхности. Необходимая рабочая вязкость определяется производителем работ. Степень разбавления растворителями не должна превышать 10% по массе. Очистка оборудования производится следующими растворителями: толуол, о-ксилол, Р-4. Не допускается оставлять остатки эмали в оборудовании после окончания работ.

**Нанесение материала**

Наносить при отсутствии атмосферных осадков, относительной влажности воздуха не более 80%, температуре от 0°С до +40°С. Эмаль может наноситься в 2-3 слоя при толщине однослойного покрытия 40 мкм (~ 80 мкм мокрого слоя). Возможно нанесение «мокрым по мокрому». Промежуточная сушка между слоями при 20±2°С от 0,5 до 2 ч, при уменьшении температуры время промежуточной сушки может увеличиваться.

Режим окрасочного оборудования определяется производителем работ таким образом, чтобы на окрашиваемой поверхности в диаметре отпечатка факела должна образовываться ровная «мокрая» пленка, без пропусков, подтеков, шагрени; работы по окрашиванию больших площадей проводить в один проход и с использованием материала одной партии. Рекомендуются валики без ворса, кисти из натуральных волокон. Окрашивание кистью проводить однонаправленными движениями «без втирания». На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием наносить эмаль в виде «полосового слоя» кистью.

Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного покрытия термостойкой эмали «Церта-Пласт» 100-120 мкм. Не допускается нанесение эмали слоем с неравномерной толщиной. Толщина сформированного покрытия не должна отклоняться от среднего значения более чем на 5%. Количество слоев покрытия определяется его общей толщиной и толщиной одного слоя, которая зависит от метода нанесения эмали. Время выдержки готового покрытия до набора оптимальных свойств при 20±2°С – 72 часа.

**Транспортирование**

Транспортировку осуществлять по ГОСТ 9980.5. Транспортирование и монтаж конструкций можно производить не ранее, чем через 72 часа после нанесения финишного слоя. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

**Требования безопасности**

В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным.

**\*Примечание**

*Рекомендуемые растворители: толуол; о-ксилол, растворитель CERTACOR R.*

*В связи с тем, что подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне контроля производителя лакокрасочного материала, то исполнитель работ несет ответственность за его профессиональное использование.*